

SICHERHEIT MIT SYSTEM

Die Putz- & Ziegelkombination

Ausführliche Informationen zu den Produkten entnehmen Sie bitte den Produktprospekten und technischen Unterlagen der Produkthanbieter.



Aussenwand aus Planziegel oder Blockziegel		Aussenputz			
Wärmeleitzahl (W/mK)	Rohdichte (kg/dm ³)	Sockelputz	Unterputz*	Oberputz	Anstrich
≤ 0,10	0,55 - 0,65				
0,11 - 0,13	0,6 - 0,8	RÖFIX 525	RÖFIX 866 RÖFIX 867 RÖFIX 888 RÖFIX CalceClima	sämtliche mineralischen oder pastösen RÖFIX Oberputze	RÖFIX PE 419 RÖFIX PE 429 RÖFIX PE 519 RÖFIX PE 519 Premium Dark
≥ 0,14	> 0,7	RÖFIX 525	RÖFIX 866 RÖFIX 867 RÖFIX 888 RÖFIX CalceClima	sämtliche mineralischen oder pastösen RÖFIX Oberputze	RÖFIX PE 419 RÖFIX PE 429 RÖFIX PE 519 RÖFIX PE 519 Premium Dark

Empfohlene Ausführung des Mauerwerks im VD-System (gedeckelte Dünnbettmörtelfuge).
 Wichtige Voraussetzungen: Mauerwerk n. DIN 1053 hergestellt mit korrektem Überbindemaß
 ≥ 0,4 der Steinhöhe, Stoßfugen < 6 mm,
 Vermörtelung mit Dünnbettmörtel MG III oder LM 21 nach MG II a, Fehlstellen und Ausbrüche
 rechtzeitig vor dem Verputzen schließen.
 Auftrag des Unterputzes in zwei Arbeitsgängen frisch in frisch. Mindeststandzeiten vor der
 Edelputzbeschichtung beachten.
 Haftbrücken (z. B. für Schaumplatten) und Grundierungen (z. B. Aufbrennsperre) sind nicht
 berücksichtigt!

*Verputzempfehlung: Unterputz mit RÖFIX Renostar und P50 Armierungsgewebe 3 mm
 abspachteln

ZWA Ziegelwerk
 Arnach