

## SICHERHEIT MIT SYSTEM



**ZWA** Ziegelwerk  
Arnach

Die zeitgerechte und abgestimmte Systemkombination innovativer Putz- und Ziegelsysteme.

Ausführliche Informationen entnehmen Sie bitten den Prospekten und technischen Unterlagen der Hersteller

sowie den aktuellen technischen Merkblättern:

Leitlinien für das Verputzen von Mauerwerk und Beton

Richtlinie Fassadensockelputz/Außenanlage Ausgabe 2013

Putz auf Ziegelmauerwerk 12/2015

Einbauen und Verputzen von Polystyrol-Hartschaumplatten

Aussenwand aus Planziegel oder Blockziegel		Aussenputz			
Wärmeleitzahl (W/mK)	Rohdichte (kg/dm <sup>3</sup> )	Sockelputz	Fassaden-Unterputz	Oberputz	Anstrich
0,06 - 0,09	0,55 - 0,65	SP 630	ULTRA PLUS II	OPTIMAL	EG-Farbe SANISOL-Farbe
0,10 - 0,11	0,60 - 0,65	SP 630	ULTRA PLUS II	OPTIMAL	EG-Farbe SANISOL-Farbe
0,12 - 0,14	0,6 - 0,8	SP 630	ULTRA PLUS II	OPTIMAL	EG-Farbe SANISOL-Farbe
≥ 0,14	0,7 - 0,8	SP 630	ULTRA PLUS II SP 670 + Gewebesp.	OPTIMAL	EG-Farbe SANISOL-Farbe

Empfohlene Ausführung des Mauerwerks im VD-System (gedeckelte Dünnbettmörtelfuge).

Wichtige Voraussetzungen: Mauerwerk n. DIN 1053 hergestellt mit korrektem Überbindemaß  $\geq 0,4$  der Steinhöhe, Stoßfugen  $< 6$  mm,

Vermörtelung mit Dünnbettmörtel MG III oder LM 21 nach MG II a, Fehlstellen und Ausbrüche rechtzeitig vor dem Verputzen schließen.

Auftrag des Unterputzes in zwei Arbeitsgängen frisch in frisch. Mindeststandzeiten vor der Edelputzbeschichtung beachten.

Haftbrücken (z. B. für Schaumplatten) und Grundierungen (z. B. Aufbrennsperre) sind nicht berücksichtigt!

**Mein Ziegelhaus:**

**Ziegelwerk Bellenberg**

**JUWÖ Poroton-Werke**

**Ziegelwerk Klosterbeuren**

**Ziegelwerk Lücking**

**Ziegelwerk Stengel**

**Zeller Poroton**

Bei Besonderheiten bitte die Beratung vor Ort anfordern.

Stand: 01/2016