

MZ80-G

Energieeffizienz für den Geschosswohnungsbau.

Zukunftssicher. Der Ziegel.



Der ThermoPlan® MZ80-G


- Der neue Maßstab für alle Förderrichtlinien.
- Mit kompakter Wämedämmung aus Mineralwolle – geschützt im Ziegel.
- Die wirtschaftliche Lösung für den anspruchsvollen Wohnungsbau.
- Nachhaltiger ökologischer Baustoff.




Ein Qualitätsprodukt von
**ZIEGELWERK
BELLENBERG**

ZWA Ziegelwerk
Arnach

ThermoPlan® MZ80-G



- Nach Zulassung Z-17.1-1087 des DIBt Berlin
- Erste Wahl für alle Förderrichtlinien im Geschosswohnungsbau
- F90-A (REI-M 90)²⁾ ab 30 cm Wanddicke
- Kompakte Wärmedämmung – nachhaltig geschützt im Mauerwerk
- Die wirtschaftliche Lösung für den anspruchsvollen Wohnungsbau
- Mit integriertem Doppelsteg – optimal zum Schlitzeln und Fräsen



TECHNISCHE DATEN

Wandstärke	cm	30,0	36,5	42,5	49,0
Länge	mm	248	248	248	248
Breite	mm	300	365	425	490
Höhe	mm	249	249	249	249

GRUNDWERTE

Festigkeitsklasse				12	
Rohdichteklasse	kg/dm ³			0,70	
Druckfestigkeit im Mittel	N/mm ²			15	

WÄRMESCHUTZ¹⁾

Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit λ_r	W/mK			0,08	
U-Wert	W/(m ² K)	0,25	0,21	0,18	0,16
Wärmespeicherfähigkeit	kJ(m ² K)	210	256	298	344

STATIK

Rechenwert Eigenlast	kN/m ³			8,0	
Grundwert zul. Druckspannung σ_0	MN/m ²			1,45	
Charakt. Wert der Druckfestigkeit f_k	MN/m ²			3,9	
Endkriechzahl	$\varphi_{\infty} = \varepsilon_{k\infty} / \varepsilon$			1,0	
Endwert der Feuchtedehnung	mm/m			0	
Wärmedehnungskoeffizient α_t	10 ⁻⁶ /K			6	

SCHALLSCHUTZ¹⁾

Bewert. Schalldämm-Maß $R_{w,Bau,ref}$	dB	48,2	50,8	49,5	—
--	----	------	------	------	---

BRANDSCHUTZ¹⁾

Feuerwiderstandsklasse				F 90-A (REI-M 90) ²⁾	
------------------------	--	--	--	---------------------------------	--

FEUCHTESCHUTZ

Diffusionswiderstand	μ			5/10	
----------------------	-------	--	--	------	--

MATERIALBEDARF

Ziegel	Stck/m ³	54,0	44,0	38,0	33,0
Ziegel	Stck/m ²			16,0	
Dünnbettmörtel	l/m ³			11	

AUSSCHREIBUNGSVORSCHLAG

Mauerwerk in allen Geschossen lot- und fluchtgerecht nach Zeichnung und Angabe aus ThermoPlan® MZ80-G herstellen. Die Ziegel sind entsprechend der DIN 1053-1 oder DIN EN 1996-1/-2 sowie nach Zulassung Z-17.1-1087, mit deckelndem Dünnbettmörtel einschließlich erforderlicher Ergänzungs- und Ausgleichsziegel zu vermauern.

Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Dünnbettmörtel deckelnd (VD Planziegel-Bausystem)	
Rohdichteklasse	0,70 kg/dm³
Festigkeitsklasse	12
Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit λ_r	0,08 W/mK
Grundwert zul. Druckspannung σ_0	1,45 MN/m ²
Charakt. Wert der Druckfestigkeit f_k	3,9 MN/m ²

..... m² d = 36,5 cm, 12 DF (248/365/249 mm)
 [alternativ: d = 30,0 cm, 10 DF (248/300/249 mm)]
 [alternativ: d = 42,5 cm, 14 DF (248/425/249 mm)]
 [alternativ: d = 49,0 cm, 16 DF (248/490/249 mm)]

ZWA Ziegelwerk Arnach

Ziegelwerk Arnach GmbH & Co. KG
 Ziegeleistraße 1
 88410 Bad Wurzach
 Telefon +49 (0)7564 / 308-0
 Telefax +49 (0)7564 / 308-90
 Internet: www.zwa.de
 E-Mail: info@zwa.de

